

CUBA FIX PRO



PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran poder de adhesión.
- No es corrosivo.
- Adhiere en varios materiales.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de aplicación manual/ neumática.
- Cinta de enmascarar.
- Desengrasante universal.
- Cortador de cánulas

Contenido	Color	Art. N°	U/E
280 ml	Negro	0892-327-001	6

Descripción

Cuba Fix es un adhesivo elástico para diversas aplicaciones de pegado de vidrios decorativos, acero inoxidable, cerámicas, etc., que cura al entrar en contacto con la humedad ambiente

Características

- Excelente adhesión en materiales utilizados en la construcción civil como madera, hormigón, yeso, placas de cemento, vidrio, acero inoxidable y cerámica.
- Gran resistencia a la intemperie.
- No contiene solventes.
- No tiene olor.
- No es corrosivo.
- Gran poder de adhesión.
- No escurre.

Aplicación

- Pegado y fijación de lavabos, bañeras y piletas en general, en granito, mármol, piedras naturales e industrializadas, metales, maderas, concreto, yeso, azulejos y cerámicas.
- Puede ser utilizado como adhesivo y sellador en terminaciones de pegado de superposición como escalones y pisos.

Restricciones de uso

- No utilizar para el pegado de vidrios y espejos.
- No utilizar para juntas de dilatación.
- No utilizar para encolados estructurales.
- Rendimiento: de 10 a 12 metros lineales. Cordón de 5 mm.

Información de seguridad y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el embalaje.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar los equipos de protección adecuados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite contacto con la piel. No ingerir.

CUBA FIX PRO

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- No almacenar bajo el sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- No almacenar en lugar con humedad excesiva y con temperatura superior a + 50 ° C.
- Validez: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Datos Técnicos

Base	Poliuretano
Tipo de curado	Humedad
Peso específico	1,15 ±0,03g/ cm ³
Tiempo de formación de piel	60 -90 min
Tiempo de curado	2mm/24 h
Dureza shore A	40 ± 5
Elongación	> 500%
Resistencia al desgarro	10 N/mm
Módulos 100%	0,4 MPa

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co